



بتونه روغنی



بتونه روغنی هوا خشک بر پایه رزین آلکید دارای کاربرد به عنوان پوشش زیرین

مشخصات محصول

طوسی

فام محصول

۱۲۳۳

کد کالا

- | | | |
|---|--|----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • زمان خشک شدن مناسب • سختی ایده آل • چسبندگی عالی • مات | <ul style="list-style-type: none"> • پر کنندگی عالی • پوشش مناسب • مقاومت شیمیایی و فیزیکی عالی • سنباده خوری عالی | <p>خصوصیات محصول</p> |
|---|--|----------------------|

این محصول جهت پرکنندگی و هم سطح سازی سطوح چوبی و فلزی کاربرد دارد.

سطح مورد استفاده

آماده سازی سطح:

قبل از اعمال پوشش سطح مورد نظر را از هرگونه آلودگی، گرد و غبار و روغن پاکسازی نمایید.

نحوه اعمال پوشش:

محتویات داخل قوطی را کاملا هم بزنیید و سپس با استفاده از کاردک و لیسه ۲ یا ۳ مرحله بر روی سطح مورد نظر اعمال نمایید و یا آنرا با تینر روغنی رقیق نموده و توسط پیستوله با قطر دهانه ۱.۶ الی ۱.۸ میلیمتر و فشار باد بدون رطوبت ۳ الی ۴ بار اتمسفر اسپری نمایید. با سنباده مش ۳۲۰ الی ۴۰۰ سطح آن را به صورت خشک یا پوست آب صاف نمایید.

نحوه کاربرد

| زمان خشک شدن | |
|--------------|--------------|
| ۳۰ دقیقه | اعمال مجدد |
| ۳۰ دقیقه | تبخیر حلالی |
| ۳۰ دقیقه | غبار ناپذیری |
| ۲ ساعت | خشک شدن لمسی |
| ۲۴ ساعت | خشک شدن عمقی |

| مشخصات فنی | |
|-------------------------|----------------------|
| آلکید | نوع رزین |
| مات | براقیت |
| طوسی | فام |
| ۴۰ mm | گرانروی نفوذی (۲۵°C) |
| ۱.۵۰۰ g/cm ³ | چگالی |
| ۲% ± ۷۰% | درصد جامد وزنی |
| ۱۵ °C | نقطه اشتعال |

اطلاعات فنی

| | |
|------------------------|------------------------|
| ۵۰-۱۵۰ μ | ضخامت فیلم تر |
| ۳۰-۷۰ μ | ضخامت فیلم خشک |
| ۸-۱۰ m ² /L | میزان مصرف در واحد سطح |

مقدار مصرف

ظرفبندی : قوطی فلزی ۱ کوارت.

در شرایط محیطی مناسب (دمای بین ۵ الی ۳۵ درجه سانتیگراد) و در ظرف باز نشده و استاندارد و دور از تابش مستقیم آفتاب دارای ماندگاری به مدت ۵ سال میباشد.

بسته بندی و شرایط نگهداری



توسط دستکش، عینک، ماسک و لباس کار مناسب از خود محافظت نمایید. دور از دسترس کودکان، منابع آتش و نور مستقیم خورشید نگهداری کنید.

سلامت و ایمنی