



کلیر فوری



پوشش شفاف هوا خشک بر پایه رزین آکرید و نیترو سلولز

مشخصات محصول

شفاف و بی رنگ

فام محصول

۲۰۵

کد کالا

- زمان خشک شدن سریع
- سختی عالی
- چسبندگی عالی
- برآقیت و دوام برآقیت بالا
- پوشش مناسب
- مقاومت شیمیایی و فیزیکی عالی

این محصول به عنوان کلیر جهت پوشش نهایی بر روی اتومبیل، مصنوعات چوبی و سطوح فلزی کاربرد دارد.

آماده سازی سطح:

قبل از اعمال پوشش سطح مورد نظر را از هرگونه آکودگی، گرد و غبار و روغن پاکسازی نمایید. سپس سطح زیرین کار را توسط بتونه، آستر و رنگ فوری آماده سازی نمایید.

نحوه کاربرد

محتويات قوطی را کاملا هم بزنید و سپس با تیز فوری مرغوب رقيق کرده (۳٪ الی ۴٪) و با استفاده از پیستوله کاسه رو با قطر دهانه ۱.۲-۱.۵ میلیمتر و یا پیستوله کاسه زیر با قطر دهانه ۱.۶-۱.۸ میلیمتر و فشار باد بدون رطوبت ۳ الی ۴ بار اتمسفر و بر روی سطح اعمال نمایید.

زمان خشک شدن	
پاشش مجدد	۱۰ الی ۲۰ دقیقه
غبار ناپذیری	۲۰ دقیقه
خشک شدن لمسی	۳۰ دقیقه
خشک شدن عمیقی	۱ الی ۲ ساعت

مشخصات فنی	
نیترو سلولز و آکرید هواخشک	نوع رزین
براق	برآقیت
بی رنگ	فام
۸۰-۹۰KU	گرانروی (۲۵ °C)
۰.۹۷۰ g/cm³	چگالی
۳۶ - ۳۷٪	درصد جامد وزنی
۱۵ °C	نقطه اشتعال

اطلاعات فنی

ضخامت فیلم تر	۵۰-۶۰ μ
ضخامت فیلم خشک	۲۰-۳۰ μ
میزان مصرف در واحد سطح	۸-۱۰ m²/L

مقدار مصرف

ظرفبندی : قوطی فلزی ۱ کوارت، ۱ گالن و حلب ۵ گالنی.
در شرایط محیطی مناسب (دمای بین ۵ الی ۳۵ درجه سانتیگراد) و در ظرف باز نشده و استاندارد دور از تابش مستقیم آفتاب دارای ماندگاری به مدت ۵ سال میباشد.

بسنده بندی و
شرایط نگهداری

توسط دستکش، عینک، ماسک و لباس کار مناسب از خود محافظت نمایید.
دور از دسترس کودکان، منابع آتش و نور مستقیم خورشید نگهداری کنید.

سلامت و ایمنی