

آستر فوری



مشخصات محصول آستر هوا خشک بر پایه رزین آلکید و نیترو سلولز به عنوان پوشش زیرین یا میانی

فام محصول طوسی و کرم

کد کالا ۱۲۲۶ و ۱۲۲۸

- | | | |
|--|--|----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • زمان خشک شدن سریع • سختی مناسب • چسبندگی عالی • مات | <ul style="list-style-type: none"> • پر کنندگی عالی • پوشش مناسب • مقاومت شیمیایی و فیزیکی عالی • سنباده خوری عالی | <p>خصوصیات محصول</p> |
|--|--|----------------------|

این محصول جهت پرکنندگی و ایجاد چسبندگی بین رنگ و سطح جسم و نیز پوشش روی سطوح فلزی و چوب کاربرد دارد.

آماده سازی سطح:

قبل از اعمال پوشش سطح مورد نظر را از هرگونه آلودگی، گردو غبار و روغن پاکسازی نمایید. سپس سطح زیرین کار را در صورت نیاز با بتونه یک دست نمایید.

نحوه اعمال پوشش:

محتویات قوطی را کاملا هم بزنید و سپس با تینر فوری مرغوب رقیق کرده (۳۰٪ الی ۴۰٪) و با استفاده از پیستوله کاسه رو با قطر دهانه ۱۰۲-۱۰۵ میلیمتر و یا پیستوله کاسه زیر با قطر دهانه ۱۰۴-۱۰۶ میلیمتر و فشار باد بدون رطوبت ۳ الی ۴ بار اتمسفر بر روی سطح اعمال نمایید.

زمان خشک شدن	
پاشش مجدد	۵ الی ۱۰ دقیقه
تبخیر حلالی	۲۰ دقیقه
غبار ناپذیری	۲۰ دقیقه
خشک شدن لمسی	۳۰ دقیقه
خشک شدن عمقی	۱ الی ۲ ساعت

مشخصات فنی	
نوع رزین	نیترو سلولز و آلکید هواخشک
براقیت	مات
فام	طوسی و کرم
گرانروی (۲۵ °C)	110-120 ± 10 KU
چگالی	1.180 ± 0.1 g/cm3
درصد جامد وزنی	56% - 58%
نقطه اشتعال	15 °C

اطلاعات فنی

ضخامت فیلم تر ۵۰-۶۰ μ
ضخامت فیلم خشک ۳۰-۴۰ μ
میزان مصرف در واحد سطح ۸-۱۰ m²/L

مقدار مصرف

ظرفبندی : قوطی فلزی ۱ کوارتی.

در شرایط محیطی مناسب (دمای کمتر از ۳۵ درجه سانتیگراد و عدم یخ زدگی) و در ظرف باز نشده و استاندارد و دور از تابش مستقیم آفتاب دارای ماندگاری به مدت ۵ سال میباشد.

بسته بندی و شرایط نگهداری



توسط دستکش، عینک، ماسک و لباس کار مناسب از خود محافظت نمایید. دور از دسترس کودکان، منابع آتش و نور مستقیم خورشید نگهداری کنید.

سلامت و ایمنی