

کلیر HS پلی اورتان دو جزئی (۲۱)



پوشش شفاف دو جزئی با درصد جامد بالا بر پایه رزین اکریلیک پلی اورتان و سخت کننده ایزو سیانات

مشخصات محصول

شفاف و بی رنگ

فام محصول

کلیر : ۵۰۲

کد کالا

سخت کننده : ۱۰۰۱

- براقیت و دوام براقیت بالا
- پوشش مناسب
- مقاومت شیمیایی، فیزیکی و رطوبتی عالی
- زمان خشک شدن سریع
- سختی عالی
- چسبندگی عالی

خصوصیات محصول

به منظور ایجاد حفاظت فیزیکی و شیمیایی و براقیت مضاعف، این محصول به عنوان پوشش نهایی بر روی اتومبیل، مصنوعات چوبی، سطوح فلزی و سایر سطوح کاربرد دارد.

سطح مورد استفاده

آماده سازی سطح:

قبل از اعمال پوشش سطح مورد نظر را از هرگونه آلودگی، گرد و غبار و روغن پاکسازی نمایید. سپس سطح زیرین کار را توسط بتونه و آستر و رنگ دو جزئی یا بیس کوت آماده سازی نمایید.

نحوه اعمال پوشش:

محتویات قوطی را کاملا هم بزنید و سپس با نسبت حجمی ۱:۲ (۲ حجم کلیر و ۱ حجم هاردنر) مخلوط کرده و با استفاده از تینر پلی اورتان مرغوب رقیق کرده (۵% الی ۱۰%) و با استفاده از پیستوله کاسه رو با قطر دهانه ۱۰.۵-۱۰.۲ میلیمتر و یا پیستوله کاسه زیر با قطر دهانه ۱.۴-۱.۶ میلیمتر و فشار باد بدون رطوبت ۳ الی ۴ بار اتمسفر بر روی سطح اعمال نمایید.

نحوه کاربرد

زمان خشک شدن	
پاشش مجدد	۳۰ دقیقه
غبار ناپذیری	۳۰ دقیقه
خشک شدن لمسی	۲ ساعت
خشک شدن عمقی	۷ روز
سخت کننده	
نسبت اختلاط هاردنر	۵۰% حجم

مشخصات فنی	
نوع رزین	اکریلیک پلی اورتان
براقیت	براق
فام	شفاف و بی رنگ
گرانروی (۲۵ °C)	۲۹ Cup4 ثانیه
چگالی	۰.۹۹۰ g/cm3
درصد جامد وزنی	۵۲ ± ۵%
نقطه اشتعال	۱۵ °C

اطلاعات فنی

ضخامت فیلم تر ۵۰-۶۰ μ

ضخامت فیلم خشک ۲۰-۳۰ μ

مقدار مصرف

۸-۱۰ m² /L

میزان مصرف در واحد سطح

ظرفبندی : قوطی فلزی کتابی ۱ لیتری و ۰.۵ لیتری.
در شرایط محیطی مناسب (دمای بین ۵ الی ۳۵ درجه سانتیگراد) و در ظرف باز نشده و استاندارد و دور از تابش مستقیم آفتاب دارای ماندگاری به مدت ۳ سال میباشد.

بسته بندی و شرایط نگهداری



توسط دستکش، عینک، ماسک و لباس کار مناسب از خود محافظت نمایید.
دور از دسترس کودکان، منابع آتش و نور مستقیم خورشید نگهداری کنید.

سلامت و ایمنی