

رنگ پلی اورتان دو جزئی (۲۱)



رنگ رویه اکریلیک پلی اورتان دو جزئی با سخت کننده ایزو سیانات

مشخصات محصول

سفید مادر رنگ، سفید مدلی، زرد تاکسی و سبز تاکسی

فام محصول

N60، ۲۹۰۲۰، ۱۱۶۰۵۰۷، ۱۳۲۴۰۸۶۷، ۱۱۶۰۵۰، ۱۱۰۲۳، ۲۶۲۶۵

کد کالا

سخت کننده : ۱۰۰۱

- | | |
|--|-------------------------|
| • بر اقیط بالا | • زمان خشک شدن سریع |
| • پوشش عالی | • سختی عالی |
| • مقاومت شیمیایی، فیزیکی و رطوبتی عالی | • چسبندگی عالی |
| • دوام بر اقیط | • قابلیت پولیش کاری خوب |

خصوصیات محصول

این محصول جهت پوشش نهایی بر روی اتومبیل، مصنوعات چوبی، سطوح فلزی و سایر سطوح کاربرد دارد.

سطح مورد استفاده

آماده سازی سطح:

قبل از اعمال پوشش سطح مورد نظر را از هرگونه آلودگی، گرد و غبار و روغن پاکسازی نمایید. سپس سطح زیرین کار را توسط بتونه و آستر فوری یا دو جزئی آماده سازی نمایید.

نحوه اعمال پوشش:

محتویات قوطی را کاملا هم بزئید و سپس با نسبت حجمی ۱:۲ (۲ حجم رنگ و ۱ حجم هاردنر) مخلوط و با استفاده از تینر پلی اورتان مرغوب رقیق کرده (۱۰٪ الی ۲۰٪) و با استفاده از پیستوله کاسه رو با قطر دهانه ۱.۵-۱.۲ میلیمتر و یا پیستوله کاسه زیر با قطر دهانه ۱.۴-۱.۶ میلیمتر و فشار باد بدون رطوبت ۳ الی ۴ بار اتمسفر و بر روی سطح اعمال نمایید.

نحوه کاربرد

زمان خشک شدن		مشخصات فنی	
پاشش مجدد	۳۰ دقیقه	نوع رزین	اکریلیک پلی اورتان
غبار ناپذیری	۳۰ دقیقه	بر اقیط	براق
خشک شدن لمسی	۲ ساعت	فام	متنوع
خشک شدن عمقی	۷ روز	گرانروی (۲۵ °C)	Cup4 ۴۵ ثانیه
		چگالی	۱.۴ ± ۰.۱ g/cm ³
		درصد جامد وزنی	۱۰ ± ۶۰ %
		نقطه اشتعال	۱۵ °C

اطلاعات فنی

ضخامت فیلم تر	۵۰-۶۰ μ
ضخامت فیلم خشک	۲۰-۳۰ μ
میزان مصرف در واحد سطح	۸-۱۰ m ² /L

مقدار مصرف

ظرفبندی : قوطی فلزی ۱ کوارت.

در شرایط محیطی مناسب (دمای بین ۵ الی ۳۵ درجه سانتیگراد) و در ظرف باز نشده و استاندارد و دور از تابش مستقیم آفتاب دارای ماندگاری به مدت ۵ سال میباشد.

بسته بندی و شرایط نگهداری



توسط دستکش، عینک، ماسک و لباس کار مناسب از خود محافظت نمایید. دور از دسترس کودکان، منابع آتش و نور مستقیم خورشید نگهداری کنید.

سلامت و ایمنی

