

## کلیر کوره ای



پوشش شفاف بر پایه رزین آلکید ملا مین جهت پوشش نهایی فلزات با کاربرد عام

مشخصات محصول

بی رنگ و شفاف

فام محصول

۳۶۴

کد کالا

- براقیت عالی
- پوشش دهی عالی
- مقاومت شیمیایی و فیزیکی عالی
- مقاومت رطوبتی عالی
- حفظ براقیت
- انعطاف پذیری خوب
- چسبندگی عالی
- دوام براقیت

خصوصیات محصول

این محصول به عنوان پوشش نهایی بر روی سطوح فلزی کاربرد دارد.

سطح مورد استفاده

### آماده سازی سطح:

قبل از اعمال پوشش سطح مورد نظر را از هرگونه آلودگی، گرد و غبار و روغن پاکسازی نمایید و با آستر کوره ای پوشش دهید.

### نحوه اعمال پوشش:

محتویات قوطی را کاملا هم بزیند و سپس با تینر کوره ای مرغوب یا بنزین رقیق کرده (۸۰٪ الی ۱۰۰٪) و با استفاده از پیستوله با قطر دهانه ۱.۴-۱.۶ میلیمتر و فشار باد بدون رطوبت ۳ الی ۴ بار اتمسفر بر روی سطح اعمال نمایید. قطعه رنگ شده را ۲۰ الی ۳۰ دقیقه در دمای محیط و سپس ۱۵ دقیقه در کوره با دمای ۱۴۰ الی ۱۵۰ درجه سانتیگراد خشک کنید.

نحوه کاربرد

زمان خشک شدن	
زمان قبل از کوره	۲۰ الی ۳۰ دقیقه
زمان کوره	۱۵ دقیقه

دمای خشک شدن	
دمای کوره	۱۴۰-۱۵۰ °C

مشخصات فنی	
نوع رزین	آلکید ملا مین
براقیت	براق
فام	بی رنگ و شفاف
گرانروی (۲۵ °C)	۸۰-۱۰۰ KU
چگالی	۱.۰۰۰ ± ۰.۰۲ g/cm <sup>3</sup>
درصد جامد وزنی	۵۲ ± ۵ %
نقطه اشتعال	۱۵ °C

اطلاعات فنی

۵۰-۶۰ μ

ضخامت فیلم تر

۲۰-۳۰ μ

ضخامت فیلم خشک

۸-۱۰ m<sup>2</sup>/L

میزان مصرف در واحد سطح

مقدار مصرف

ظرفبندی: قوطی فلزی گالن ۳.۶ کیلویی و حلب ۱۸ کیلویی.

در شرایط محیطی مناسب (دمای بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد) و در ظرف باز نشده و استاندارد و دور از تابش مستقیم آفتاب دارای ماندگاری به مدت ۳ سال میباشد.

بسته بندی و شرایط نگهداری



توسط دستکش، عینک، ماسک و لباس کار مناسب از خود محافظت نمایید. دور از دسترس کودکان، منابع آتش و نور مستقیم خورشید نگهداری کنید.

سلامت و ایمنی