

رنگ کوره ای



مشخصات محصول

رنگ بر پایه رزین آلکید ملا مین جهت پوشش نهایی فلزات با کاربرد عام

گال ماشی، اخرائی، مشکی، لیمویی، پرتقالی، نارنجی، سفید، سرمه ای، سبز، قرمز روشن، قرمز سیر، تخم مرغی، اکلیل متوسط، اکلیل درشت، اکلیل فوق درشت، آلبالویی، بنفش، مشکی پرکلاغی، قهوه ای گلد

فام محصول

۳×۳

کد کالا

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| • براقیت عالی | • حفظ دوام رنگ رویه |
| • پوشش دهی عالی | • سختی بالا |
| • مقاومت شیمیایی و فیزیکی عالی | • چسبندگی عالی |
| • مقاومت رطوبتی عالی | • دوام براقیت |

خصوصیات محصول

این محصول به عنوان پوشش نهایی بر روی سطوح فلزی کاربرد دارد.

سطح مورد استفاده

آماده سازی سطح:

قبل از اعمال پوشش سطح مورد نظر را از هرگونه آلودگی، گرد و غبار و روغن پاکسازی نمایید با آستر کوره ای پوشش دهید.

نحوه اعمال پوشش:

نحوه کاربرد

محتویات قوطی را کاملا هم بزنید و سپس با تینر کوره ای مرغوب یا بنزین رقیق کرده (۸۰٪ الی ۱۰۰٪) و با استفاده از پیستوله با قطر دهانه ۱.۴-۱.۶ میلیمتر و فشار باد بدون رطوبت ۳ الی ۴ بار اتمسفر بر روی سطح اعمال نمایید. قطعه رنگ شده را ۲۰ الی ۳۰ دقیقه در دمای محیط و سپس ۱۵ دقیقه در کوره با دمای ۱۴۰ الی ۱۵۰ درجه سانتیگراد خشک کنید.

زمان خشک شدن		مشخصات فنی	
زمان قبل از کوره	۲۰ الی ۳۰ دقیقه	نوع رزین	آلکید ملا مین
زمان کوره	۱۵ دقیقه	براقیت	براق
		فام	متنوع
دمای خشک شدن		گرانروی (°C)	۸۰-۱۰۰ KU
دمای کوره	۱۴۰-۱۵۰ °C	چگالی	۱.۰۰۰ ± ۰.۰۲ g/cm ³
		درصد جامد وزنی	۵۵ ± ۵ %
		نقطه اشتعال	۱۵ °C

اطلاعات فنی

ضخامت فیلم تر ۵۰-۶۰ μ
ضخامت فیلم خشک ۲۰-۳۰ μ
میزان مصرف در واحد سطح ۸-۱۰ m²/L

مقدار مصرف

ظرفبندی : رنگ سفید : قوطی فلزی گالن ۴ کیلویی و حلب ۲۰ کیلویی

سایر رنگ ها قوطی فلزی گالن ۳.۶ کیلویی و حلب ۱۸ کیلویی

در شرایط محیطی مناسب (دمای بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد) و در ظرف باز نشده و استاندارد و دور از تابش مستقیم آفتاب دارای ماندگاری به مدت ۳ سال میباشد.

بسته بندی و

شرایط نگهداری



توسط دستکش، عینک، ماسک و لباس کار مناسب از خود محافظت نمایید. دور از دسترس کودکان، منابع آتش و نور مستقیم خورشید نگهداری کنید.

سلامت و ایمنی