

## بتونه سنگی



بتونه سنگی بر پایه رزین پلی استر غیر اشباع به عنوان پرکننده حجیم و پوشش زیرین

مشخصات محصول

فام محصول طوسی

کد کالا ۱۲۱۰

- |   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• زمان خشک شدن سریع</li> <li>• سختی زیاد</li> <li>• چسبندگی عالی</li> <li>• سنباده خوری خوب</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• پر کنندگی عالی</li> <li>• حفظ ثبات در لایه بعدی</li> <li>• مقاومت شیمیایی و فیزیکی عالی</li> <li>• همتراز کننده عالی</li> </ul> | <p>خصوصیات محصول</p> |
|---|--|----------------------|

این محصول جهت پرکنندگی و هم سطح سازی سطح چوب، فلز و سنگ و سایر انواع سطوح کاربرد دارد.

### آماده سازی سطح:

قبل از اعمال پوشش سطح مورد نظر را از هرگونه آلودگی، گردو غبار و روغن پاکسازی نمایید و در صورت نیاز با سنباده درشت سنباده کاری نمایید.

### نحوه اعمال پوشش:

نحوه کاربرد

از محتویات داخل قوطی به میزان لازم برداشته و سپس به نسبت ۲.۵٪ با هاردنر مخلوط و کاملاً همگن نمایید. میتوانید در فصول گرم با ۲٪ و در فصول سرد تا ۳٪ هاردنر استفاده نمایید. با استفاده از کاردک و لیسسه یک یا چند مرحله بر روی سطح مورد نظر اعمال نمایید. پس از ۲ ساعت (در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد) با سنباده ۸۰ الی ۱۸۰ سطح آن را به صورت خشک یا پوست آب صاف نمایید.

زمان خشک شدن		مشخصات فنی	
فرصت کاربری ۲۰ دقیقه	تبخیر حلالی ۳۰ دقیقه	نوع رزین پلی استر غیر اشباع	نسبت هاردنر (۲۵°C) ۲.۵٪ وزن
غبار ناپذیری ۲۰ دقیقه	خشک شدن لمسی ۲۰ دقیقه	فام طوسی	گرانروی نفوذی (۲۵°C) ۳۵mm
خشک شدن عمقی ۲ الی ۳ ساعت		چگالی ۱.۰۷۸۰ ± ۲g/cm <sup>3</sup>	درصد جامد وزنی ۲ ± ۹۰٪
			نقطه اشتعال ۱۵ °C

اطلاعات فنی

مقدار مصرف ضخامت فیلم تر ۷۰-۵۰۰ μ  
 ضخامت فیلم خشک ۵۰-۳۵۰ μ  
 میزان مصرف در واحد سطح متناسب با نوع و وضعیت سطح

ظرفبندی: قوطی فلزی ۰.۵ و ۱ کیلوگرمی.  
 در شرایط محیطی مناسب (دمای بین ۵ الی ۳۵ درجه سانتیگراد) و در ظرف باز نشده و استاندارد و دور از تابش مستقیم آفتاب دارای ماندگاری به مدت ۶ ماه میباشد.

بسته بندی و شرایط نگهداری



توسط دستکش، عینک، ماسک و لباس کار مناسب از خود محافظت نمایید.  
 دور از دسترس کودکان، منابع آتش و نور مستقیم خورشید نگهداری کنید.

سلامت و ایمنی