

## بتونه سنگی



بتونه سنگی بر پایه رزین پلی استر غیر اشباع به عنوان پرکننده حجیم در پوشش زیرین

مشخصات محصول

طوسی و کرم

فام محصول

۱۲۱۹ طوسی، ۱۲۱۹ کرم

کد کالا

- |   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• زمان خشک شدن سریع</li> <li>• سختی ایده آل</li> <li>• چسبندگی عالی</li> <li>• سنباده خوری عالی</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• پر کنندگی عالی</li> <li>• حفظ ثبات در لایه بعدی</li> <li>• مقاومت شیمیایی و فیزیکی عالی</li> <li>• همتراز کننده عالی</li> </ul> | <p>خصوصیات محصول</p> |
|---|--|----------------------|

این محصول جهت پرکنندگی و هم سطح سازی سطح چوب، فلز و سنگ و سایر انواع سطوح کاربرد دارد.

### آماده سازی سطح:

قبل از اعمال پوشش سطح مورد نظر را از هرگونه آلودگی، گردو غبار و روغن پاکسازی نمایید و در صورت نیاز با سنباده درشت سنباده کاری نمایید.

### نحوه اعمال پوشش:

نحوه کاربرد

از محتویات داخل قوطی به میزان لازم برداشته و سپس به نسبت ۲۰.۵٪ با هاردنر مخلوط و کاملاً همگن نمایید. میتوانید در فصول گرم با ۲٪ و در فصول سرد تا ۳٪ هاردنر استفاده نمایید. با استفاده از کاردک و لیسه یک یا چند مرحله بر روی سطح مورد نظر اعمال نمایید. پس از ۲ ساعت (در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد) با سنباده مش ۱۲۰ الی ۲۰۰ سطح آن را به صورت خشک یا پوست آب صاف نمایید.

| زمان خشک شدن |              |
|--------------|--------------|
| فرصت کاربری  | ۲۰ دقیقه     |
| تبخیر حلالی  | ۲۰ دقیقه     |
| غبار ناپذیری | ۱۵ دقیقه     |
| خشک شدن لمسی | ۲۰ دقیقه     |
| خشک شدن عمقی | ۱ الی ۲ ساعت |

| مشخصات فنی           |                    |
|----------------------|--------------------|
| نوع رزین             | پلی استر غیر اشباع |
| نسبت هاردنر (۲۵°C)   | ۲۰.۵٪ وزن          |
| فام                  | طوسی و کرم         |
| گرانروی نفوذی (۲۵°C) | ۳۰ mm              |
| چگالی                | 1.900 ± 2 g/cm3    |
| درصد جامد وزنی       | ۹۶ ± ۲٪            |
| نقطه اشتعال          | ۱۵ °C              |

اطلاعات فنی

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| ضخامت فیلم تر          | ۷۰-۵۰۰ μ                  |
| ضخامت فیلم خشک         | ۵۰-۳۵۰ μ                  |
| میزان مصرف در واحد سطح | متناسب با نوع و وضعیت سطح |

مقدار مصرف

ظرفبندی: قوطی فلزی ۰.۵، ۱، ۱.۸ و ۲.۸ کیلوگرمی.  
در شرایط محیطی مناسب (دمای بین ۵ الی ۳۵ درجه سانتیگراد) و در ظرف باز نشده و استاندارد و دور از تابش مستقیم آفتاب دارای ماندگاری به مدت ۶ ماه میباشد.

بسته بندی و شرایط نگهداری



توسط دستکش، عینک، ماسک و لباس کار مناسب از خود محافظت نمایید.  
دور از دسترس کودکان، منابع آتش و نور مستقیم خورشید نگهداری کنید.

سلامت و ایمنی