



سیلر فوری چوب



سیلر هوا خشک مخصوص چوب بر پایه رزین آلکید و نیترو سلولز

مشخصات محصول

سفید و شیری

فام محصول

۲۰۰ و ۲۰۱

کد کالا

- | | | |
|---------------------|--------------------------------|-----------------|
| • زمان خشک شدن سریع | • پر کنندگی عالی | • خصوصیات محصول |
| • سختی مناسب | • پوشش مناسب | |
| • چسبندگی عالی | • مقاومت شیمیایی و فیزیکی عالی | |
| • مات | • سنباده خوری عالی | |

این محصول به عنوان سیلر جهت پرکنندگی منافذ چوب کاربرد دارد.

سطح مورد استفاده

آماده سازی سطح:

قبل از اعمال پوشش سطح مورد نظر را از هرگونه آلودگی، گردو غبار و روغن پاکسازی نمایید. سپس سطح زیرین کار را در صورت نیاز با بتونه چوب یک دست نمایید.

نحوه اعمال پوشش:

نحوه کاربرد

محتویات قوطی را کاملا هم بزنید و سپس با تینر فوری مرغوب رقیق کرده (۴۰٪ الی ۵۰٪) و با استفاده از پیستوله کاسه رو با قطر دهانه ۱۰۲-۱۰۵ میلیمتر و یا پیستوله کاسه زیر با قطر دهانه ۱۰۴-۱۰۶ میلیمتر و فشار باد بدون رطوبت ۳ الی ۴ بار اتمسفر بر روی سطح اعمال نموده و سنباده بزنید.

زمان خشک شدن		مشخصات فنی	
پاشش مجدد	۵ الی ۱۰ دقیقه	نوع رزین	نیترو سلولز و آلکید هواخشک
تبخیر حلالی	۲۰ دقیقه	براقیت	مات
غبار ناپذیری	۲۰ دقیقه	فام	شیری
خشک شدن لمسی	۳۰ دقیقه	گرانروی (۲۵ °C)	۱۲۰±۱۰KU
خشک شدن عمقی	۱ الی ۲ ساعت	چگالی	۰.۹۶۰ g/cm ³
		درصد جامد وزنی	۲±۳۶%
		نقطه اشتعال	۱۵ °C

اطلاعات فنی

ضخامت فیلم تر ۵۰-۶۰ μ
ضخامت فیلم خشک ۳۰-۴۰ μ
میزان مصرف در واحد سطح ۸-۱۰ m²/L

مقدار مصرف

ظرفبندی : قوطی فلزی ۱ کوارت، ۱ گالن و حلب ۵ گالنی.

در شرایط محیطی مناسب (دمای کمتر از ۳۵ درجه سانتیگراد و عدم یخ زدگی) و در ظرف باز نشده و استاندارد و دور از تابش مستقیم آفتاب دارای ماندگاری به مدت ۵ سال میباشد.

بسته بندی و شرایط نگهداری



توسط دستکش، عینک، ماسک و لباس کار مناسب از خود محافظت نمایید. دور از دسترس کودکان، منابع آتش و نور مستقیم خورشید نگهداری کنید.

سلامت و ایمنی