



آستر پلاستیک پوشش دار



مشخصات محصول آستر چسب پلاستیک بر پایه رزین اکریلیک ترمو پلاست

مشخصات محصول

طوسی

فام محصول

۸۵۱

کد کالا

- | | | |
|--|---|----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • زمان خشک شدن سریع • سختی مناسب • چسبندگی عالی • حفظ ثبات رنگ رویه | <ul style="list-style-type: none"> • پر کنندگی عالی • پوشش مناسب • مقاومت شیمیایی، فیزیکی و رطوبتی عالی • سنبله خوری عالی | <p>خصوصیات محصول</p> |
|--|---|----------------------|

سطح مورد استفاده این محصول جهت ایجاد پرکنندگی و چسبندگی بین رنگ و سطوح پلاستیکی کاربرد دارد.

آماده سازی سطح:

قبل از اعمال پوشش سطح مورد نظر را از هرگونه آلودگی، گرد و غبار و روغن پاکسازی نمایید و سپس توسط سنباده با مش ۲۰۰۰ به صورت خشک سنباده بزنید و مجدداً سطح را با تیتر فوری تمیز نمایید.

نحوه اعمال پوشش:

محتویات قوطی را کاملاً هم بزنید و سپس با تیتر فوری مرغوب رقیق کرده (۳۰٪ الی ۴۰٪) و با استفاده از پیستوله با قطر دهانه ۱.۴-۱.۶ میلیمتر و فشار باد بدون رطوبت ۳ الی ۴ بار اتمسفر ۲ مرتبه با فاصله زمانی ۵ الی ۱۰ دقیقه بر روی سطح اعمال نمایید. توجه: این پوشش نباید به هیچ وجه در محیط با رطوبت بالا اعمال گردد.

نحوه کاربرد

زمان خشک شدن		مشخصات فنی	
پاشش مجدد	۵ الی ۱۰ دقیقه	نوع رزین	اکریلیک ترموپلاست
تبخیر حلالی	۱۰ دقیقه	فام	طوسی
غبار ناپذیری	۱۰ دقیقه	گرانروی (۲۵ °C)	۶۰-۸۰ KU
خشک شدن لمسی	۳۰ دقیقه	چگالی	۱.۰۸۰ g/cm ³
خشک شدن عمقی	۱ الی ۲ ساعت	درصد جامد وزنی	۴۷ ± ۰.۵ %
		نقطه اشتعال	۱۵ °C

اطلاعات فنی

ضخامت فیلم تر ۲۰-۳۰ μ

ضخامت فیلم خشک ۱۰-۱۵ μ

میزان مصرف در واحد سطح ۸-۱۰ m²/L

مقدار مصرف

ظرفبندی: قوطی فلزی ۴۰۰ گرمی.

در شرایط محیطی مناسب (دمای کمتر از ۳۵ درجه سانتیگراد و عدم یخ زدگی) و در ظرف باز نشده و استاندارد و دور از تابش مستقیم آفتاب دارای ماندگاری به مدت ۳ سال میباشد.

بسته بندی و شرایط نگهداری



توسط دستکش، عینک، ماسک و لباس کار مناسب از خود محافظت نمایید. دور از دسترس کودکان، منابع آتش و نور مستقیم خورشید نگهداری کنید.

سلامت و ایمنی